

ORIGINE, DEPOSITO / LUOGO DI LAVORAZ. PER TUTTI GLI AGGREGATI : origine Naturale, Frantumati, depositati o lavorati a

NORMA UNI EN	12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		<i>nr. 1</i>		<i>nr. 2</i>		<i>nr. 3</i>		<i>nr. 4</i>		<i>nr. 5</i>		<i>nr. 6</i>		<i>nr. 7</i>	
Granulometria	d/D =	1 / 4		2 / 5		4 / 8		6 / 12		8 / 16		14 / 20		16 / 32	
Categoria	Categoria G =	G _C 85/20	---	G _C 85/20	---	G _C 85/20	---	G _C 85/20	---	G _C 85/20	---	G _C 85/20	---	G _C 85/20	---
descrizione Petrografica :	Aggregato	grosso		grosso		grosso		grosso		grosso		grosso		grosso	
Aggregato naturale costituito esclusivamente da calcari gialli micritici ad aspetto saccaroide	Setacci e passanti % in peso (in grassetto quelli con tolleranze previste dalle UNI EN 12620 e UNI EN 13139)	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante
	S.4	100,0%		S.5,6	100,0%	S.8	99,6%	S.12,5	100,0%	S.16	100,0%	S.20	100,0%	S.31,5	100,0%
	S.2	35,0%		S.4	87,0%	S.5,6	58,2%	S.11,2	99,5%	S.12,5	70,9%	S.16	32,0%	S.25	76,7%
	S.1	3,0%		S.2	3,5%	S.4	4,7%	S.8	49,7%	S.11,2	45,2%	S.7	0,5%	S.22,4	59,7%
	S.0,500	2,0%		S.1	1,7%	S.2	0,7%	S.6,3	6,0%	S.8	2,1%	S.0,063	0,4%	S.20	32,3%
	S.0,063	1,5%		S.0,063	0,8%	S.0,063	0,4%	S.3,15	0,5%	S.4	0,6%			S.16	2,6%
								S.0,063	0,4%	S.0,063	0,4%			S.8	0,5%
Qualità delle polveri	Cat. (f, 1...5) =	f 4	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---
Quantità	% =	< 4 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %	

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		<i>nr. 8</i>		<i>nr. 9</i>		<i>polvere</i>		<i>0,3-0,6</i>		<i>0,6-1,2</i>		<i>1,2-1,8</i>		
Granulometria	d/D =					0 / 1		0 / 1		0 / 2		1 / 2		
Categoria	Categoria G =					GF85		GF85		GF85		G _C 85/20		
descrizione Petrografica :	Aggregato					fine		fine		fine		grosso		
Setacci e passanti % in peso (in grassetto quelli con tolleranze previste dalle UNI EN 12620 e UNI EN 13139)	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante
					S.1	100%	S.1	100%	S.1	35%	S.1	2%		
					S.0,500	100%	S.0,500	23%	S.0,500	5,0%	S.0,500	1,0%		
					S.0,250	80%	S.0,250	5,0%	S.0,250	5,0%	S.0,250	1,0%		
					S.0,125	65%	S.0,125	1,5%	S.0,125	1,3%	S.0,125	1,0%		
					S.0,063	55%	S.0,063	1,4%	S.0,063	1,3%	S.0,063	1,0%		
Qualità delle polveri	Cat. (f, 1...5) =					f 55		f 3		f 3		f 1,5		
Quantità	% =					< 55 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %		

giacimento di provenienza	Ala (Trento - Italy)			gelo - disgelo	EN 1367	0,4 %	F1
massa volum. granuli	EN 1097-6/7	2710	Mg/m ³	usura - Micro Deval	EN 1097	15	M DE 15
cloruri	EN 1744-1/7	0,0019 %	C 0,0019	Los Angeles	EN 1097	23	LA 25
solfati solubili in acido (Sett 11)	EN 1744-1/12	0,225 %	AS 0,8	Levigabilità	EN 1097 PSV	42	
zolfo totale (Sett 11)	EN 1744-1/11	0,157 %	S 0,157	fini - equival. in sabbia	EN 933-8		polvere : SE 34
anidride carbonica	UNI 10595/11.8	33,5 %	33,5% CO2	fini - blu di metilene	EN 933-9		polvere : MB 2,6

		polvere	1	2	3	4	5	6
assorb. d'acqua (Sett. 11)	EN 1097-6/7	0,80%	1,00%	0,70%	0,80%	0,70%	0,60%	0,40%
contaminanti leggeri	EN 1744-1/14	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%
sostanza Humica	EN 1744-1/15	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente