

SCHEMA TECNICA ROSA tipo CORALLO										data : Ottobre 2011				CE	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----------	--

ORIGINE, DEPOSITO / LUOGO DI LAVORAZ.		PER TUTTI GLI AGGREGATI : origine Naturale, Frantumati, depositati o lavorati													
NORMA UNI EN		12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139	12620	13139

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		nr. 1		nr. 2		nr. 3		nr. 4		nr. 5		nr. 6		nr. 7			
Granulometria	d/D =	1 / 4		2 / 5		4 / 8		6 / 12		8 / 16		14 / 20		16 / 32			
Categoria	Categoria G =	G _{C85/20}	---	G _{C85/20}	---	G _{C85/20}	---	G _{C85/20}	---	G _{C85/20}	---	G _{C85/20}	---	G _{C85/20}	---		
	Aggregato	grosso		grosso		grosso		grosso		grosso		grosso		grosso			
descrizione Petrografica :		setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante		
Aggregato naturale costituito da calcare micritico e microcristallino da rosato a rosso-mattone e calcare microcristallino, bianco, leggermente dolomitico		Setacci e passanti % in peso (in grassetto quelli con tolleranze previste dalle UNI EN 12620 e UNI EN 13139)		S.4	100,0%	S.5,6	100,0%	S.8	99,6%	S.12,5	100,0%	S.16	100,0%	S.20	100,0%	S.31,5	100,0%
		S.2	35,0%	S.4	87,0%	S.5,6	58,2%	S.11,2	99,5%	S.12,5	70,9%	S.16	32,0%	S.25	76,7%		
		S.1	3,0%	S.2	3,5%	S.4	4,7%	S.8	49,7%	S.11,2	45,2%	S.7	0,5%	S.22,4	59,7%		
		S.0,500	2,0%	S.1	1,7%	S.2	0,7%	S.6,3	6,0%	S.8	2,1%	S.0,063	0,4%	S.20	32,3%		
		S.0,063	1,5%	S.0,063	0,8%	S.0,063	0,4%	S.3,15	0,5%	S.4	0,6%			S.16	2,6%		
Qualità delle polveri	Cat. (f, 1...5) =	f 4	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---	f 1,5	---		
Quantità	% =	< 4 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %			

DENOMINAZIONE COMMERCIALE		nr. 8		nr. 9		polvere		0,3-0,6		0,6-1,2		1,2-1,8	
Granulometria	d/D =					0 / 1		0 / 1		0 / 2		1 / 2	
Categoria	Categoria G =					GF85	---	GF85	---	GF85	---	G _{C85/20}	---
	Aggregato					fine		fine		fine		grosso	
descrizione Petrografica :		setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante	setaccio	Passante
Setacci e passanti % in peso (in grassetto quelli con tolleranze previste dalle UNI EN 12620 e UNI EN 13139)						S.1	100%	S.1	100%	S.2	100%	S.2	100%
						S.0,500	100%	S.0,500	23%	S.1,4	100%	S.1,4	20%
						S.0,250	80%	S.0,250	5,0%	S.1	35%	S.1	2%
						S.0,125	65%	S.0,125	1,5%	S.0,500	5,0%	S.0,500	1,0%
						S.0,063	55%	S.0,063	1,4%	S.0,125	1,3%	S.0,125	1,0%
Qualità delle polveri	Cat. (f, 1...5) =					f 55	---	f 3	cat. 1	f 3	cat. 1	f 1,5	cat. 1
Quantità	% =					< 55 %		< 1,5 %		< 1,5 %		< 1,5 %	

giacimento di provenienza	Stallavena (Verona - Italy)			gelo - disgelo	EN 1367	0,2 %	F1
massa volum. granuli	EN 1097-6/7	2690	Mg/m ³	usura - Micro Deval	EN 1097	17	M DE 20
cloruri	EN 1744-1/7	0,002 %	C 0,0020	Los Angeles	EN 1097	26	LA 30
solfati solubili in acido (Ott 11)	EN 1744-1/12	0,238 %	AS 0,8	Levigabilità	EN 1097 PSV 44		
zolfo totale (Ott 11)	EN 1744-1/11	0,136 %	S 0,148	fini - equival. in sabbia	EN 933-8	polvere : SE 23	
anidride carbonica	UNI 10595/11.8	32,7 %	32,7% CO2	fini - blu di metilene	EN 933-9	polvere : MB 3,2	

		polvere						
		1	2	3	4	5	6	
assorbimento d'acqua	EN 1097-6/7	2,67%	2,40%	2,50%	2,20%	1,90%	1,70%	1,40%
contaminanti leggeri	EN 1744-1/14	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
sostanza Humica	EN 1744-1/15	assente	assente	assente	assente	assente	assente	assente